

Livaro Herringbone Dryback 150

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Liimattava LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Mitat		
	Paketti	26 / 2.925 m ² / 12.9 kg
	Kuormalava	84 / 245.7 m ² / 1140 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Asennus		Drop Lock
Erilaiset		24
Tekstuuri		Synkroninen puurakenne (EIR)
Pinta		
Viiste		Säännöllinen viiste
Kiiltoaste 60°:ssa		2-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23, Luokka 33, Luokka 42
		Raskas kaupallinen käyttö
		  

Tyhjät kentät ilmaisevat kokoelman värien välisiä vaihteluita. Katso värikohtaiset tiedot alla olevasta taulukosta.

Kokoelman muuttujat

	Viimeistely	Tekstuuri	Viiste
LIV HB DB 150-647	Matta kiiltävä (2-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Säännöllinen viiste

Livaro Herringbone Dryback 150

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännössisennys		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.1	0.05 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Liukkausluokka		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Tahrankestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 4918 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	Ei näkyviä vaurioita
Huonekalujen jalat		EN 424	Ei näkyvää muutosta	Ei näkyviä vaurioita
Lämmönjohtavuus		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Lattialämmitys				OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Bakteerikasvu				Ei toimi alustana
Iskunvaimennus		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Herringbone Dryback 150

tekniset tiedot

FIN

Ympäristö				
Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Vaatimusten mukainen
TVOC (28 päivää)		EN 16516		< 5 µg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< havaittavissa oleva raja
Kierrätettyä sisältöä				15 %
Formaldehydipäästöt				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.parquetvinyl.fi



EN 14041

