

Volta 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Mitat		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Paketti	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Kuormalava	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Asennus		I4F Drop Lock
Erilaiset		10
Tekstuur		Synkroninen puurakenne (EIR)
Viimeistely		Pure Coat (3-4%)
Viiste		Viimeistelty Opti-viiste
Kiiltoaste 60°:ssa		3-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23, Luokka 33
		Raskas kaupallinen käyttö
		

Tyhjät kentät ilmaisevat kokoelman värien välisiä vaihteluita. Katso värikohtaiset tiedot alla olevasta taulukosta.

Kokoelman muuttujat

	Viimeistely	Tekstuur	Viiste
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste

Volta 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Liukkausluokka		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Tahrankestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 4918 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	Ei näkyviä vaurioita
Lämmönjohtavuus		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Lattialämmitys				OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteerikasvu				Ei toimi alustana
Iskunvaimennus		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-aluskate)

Volta 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Ympäristö

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Vaatimusten mukainen
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< havaittavissa oleva raja
Kierrätettyä sisältöä			33 %
Formaldehydipäästöt			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.parquetvinyl.fi



EN 14041

