

Mantaro 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Mitat	Lankku	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Paketti	5 lankut / 1.777 m ² / 21 kg
	Kuormalava	48 / 85.296 m ² / 1018 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 1750 kg/m ³
Asennus		l4F Drop Lock
Erilaiset lankut		60
Tekstuur		Synkroninen puurakenne (EIR)
Viimeistely		
Viiste		Viiste neljällä sivulla
Kiiltoaste 60°:ssa		2-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23, Luokka 34 Erittäin raskas kaupallinen käyttö
		 

Tyhjät kentät ilmaisevat kokoelman värien välisiä vaihteluita. Katso värikohtaiset tiedot alla olevasta taulukosta.

Kokoelman muuttujat

	Viimeistely	Tekstuur	Viiste
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla
MAN 232 IB-5611	Matta kiiltävä (2-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viiste neljällä sivulla

Mantaro 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Liukkausluokka		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Tahrانkestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 4918 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	Ei näkyviä vaurioita
Lämmönjohtavuus		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Lattialämmitys				OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteerikasvu				Ei toimi alustana
Iskunvaimennus		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-aluskate)

Mantaro 232 IB

tekniset tiedot

FIN

Ympäristö

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit			M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Formaldehydipäästöt			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< havaittavissa oleva raja
Kierrätettyä sisältöä			33 %

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.parquetvinyl.fi

