

Nakuru 192 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Mitat	Lankku	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Paketti	10 lankut / 2.37 m ² / 24.2 kg
	Kuormalava	44 / 104.28 m ² / 1080 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 1550 kg/m ³
Asennus		I4F Drop Lock
Erilaiset lankut		12
Tekstuur		Synkroninen puurakenne (EIR)
Viimeistely		Pure Coat (3-4%)
Viiste		Viimeistelty Opti-viiste
Kiiltoaste 60°:ssa		3-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23, Luokka 33
		Raskas kotikäyttö



Tyhjät kentät ilmaisevat kokoelman värien välisiä vaihteluita. Katso värikohtaiset tiedot alla olevasta taulukosta.

Kokoelman muuttujat

	Viimeistely	Tekstuur	Viiste
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synkroninen puurakenne (EIR)	Viimeistelty Opti-viiste

Nakuru 192 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Liukkausluokka		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Tahrankestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Pyörällisen tuolin vaikutus		EN 4918 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	Ei näkyviä vaurioita
Lämmönjohtavuus		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Lattialämmitys				OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteerikasvu				Ei toimi alustana
Iskunvaimennus		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLin 10 dB

Nakuru 192 IB

tekniset tiedot

FIN

Ympäristö

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät			M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			Vaatimusten mukainen
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< havaittavissa oleva raja
Kierrätettyä sisältöä			33 %
Formaldehydipäästöt			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.parquetvinyl.fi

